



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX Baustoff s. r.o., Kameníčková 2, 616 00 Brno

Telefon 05 41213953, Fax 05 41213962

Internet: <http://www.ardex.cz/>, Email ardex@ardex.cz

firma je vedená Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 38832

Hodnoty paropropustnosti výrobků ARDEX

Ardurit X7W	není k dispozici
Ardurit X7G:	WDD = 250g/(m ² *d) při tloušťce d = 5 mm, μ = 31
Ardurit FB9:	WDD = 150 g/(m ² *d) při tloušťce d = 5,2 mm, μ = 50
Ardurit X701:	není k dispozici
ARDU-FLEX 5000:	WDD = 167g/(m ² *d) při tloušťce d = 5,5 mm, μ = 43
Ardurit X701S:	není k dispozici
Ardion 51 (1:1-zředěný):	WDD = 120 g/(m ² *d) při tloušťce d = 0,013 mm, μ = 25000
Ardulan 8+9	
válečkovatelná konzistence:	WDD = 14g/(m ² *d) při tloušťce d = 0,80, μ = 3500
stěrkovatelná konzistence:	WDD = 4,52 g/(m ² *d) při tloušťce d = 4,7 mm, μ = 1800
Ardex 1K:	WDD = 3,7 g/(m ² *d) při tloušťce 0,27 mm, μ = 38.000
Ardipox 2000:	WDD = 0,3 g/(m ² *d) při tloušťce 0,5 mm, μ = 260.000
Arduret B12:	není k dispozici
Fassit F 11:	WDD = 145g/(m ² *d) při tloušťce d = 5,6 mm, μ = 48]
Ardurit AM 100:	není k dispozici

Ardex Baustoff, s.r.o.

Kameníčková 2

602 00 Brno

Dr. Ivan Hála
jednatel

v Brně dne: 14.5.2002